FRABUR 16

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	Polyester, TP
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FRABUR: هي العلامة التجارية لمركباتنا الحرارية الخالية من الهالوجين، قاعدة TPO. مناسبة لملء وتبطين البثق. FRABUR 16: عبارة عن مركب حشو للأغراض العامة سهل المعالجة للغاية للاستخدام في ملامسة PVC. تم تطويره لبثق حشو كابلات CEANDER.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام قابلية معالجة جيدة خالي من الهالوجين	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.95 g/cm³	-	ASTM D792
لزوجة موني	32 MU	-	ASTM D1646
صلابة الديورومتر	72	-	ASTM D2240

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الأكسجين	24 %	-	ASTM D2863

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	60.0 C°	140.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	70.0 C°	158.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	80.0 C°	176.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	90.0 C°	194.0 F°	-
درجة حرارة الرأس	100 C°	212.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	100 C°	212.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.