TRELGUM ME/87 DP 2Z

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	Polyester, TP
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TRELGUM ME/87 DP 2Z عبارة عن بوليمر تكنولوجي بوليستر معدل يقدم في حد ذاته الميزات ذات الصلة لكل من المطاط والمواد البلاستيكية. TRELGUM ME/87 DP 2Z عبارة عن مركب قوي يظهر خصائص مقاومة جيدة للتشوه والضغط والإجهاد الانحنائي. كما أن لديها مقاومة جيدة للتآكل ومقاومة للعديد من المواد الكيميائية والزيوت. يحافظ على مرونته ومرونته في مجال واسع من درجات الحرارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للتعب	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	87	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa	-	IEC 60811
انفعال الشد	%	-	IEC 60811

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	ohms·cm	-	IEC 60093

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	165 C°	329.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	170 C°	338.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	170 C°	338.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	170-175 C°	338.0 - 347.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	175-185 C°	347.0 - 365.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.