TRELGUM ME/9 DP 2Z

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	Polyester, TP
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TRELGUM ME/9 DP 2Z عبارة عن بوليمر تكنولوجي بوليستر معدل يقدم في حد ذاته الميزات ذات الصلة لكل من المطاط والمواد البلاستيكية. TRELGUM ME/9 DP 2Z عبارة عن مركب قوي يظهر خصائص مقاومة جيدة للتشوه والضغط والإجهاد الانحنائي. كما أن لديها مقاومة جيدة للتآكل ومقاومة للعديد من المواد الكيميائية والزيوت.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للتعب مقاومة جيدة للتآكل مقاومة كيميائية جيدة متانة جيدة مقاوم للزيت	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.18 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	71	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	16.5 MPa	2393.13 psi	ASTM D638
استطالة الشد	390 %	-	ASTM D638
مجموعة الضغط	60 %	-	NES 715

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	25 %	-	IEC 60811
التغير في انفعال الشد عند الكسر في الهواء	-20 %	-	IEC 60811
التغير في إجهاد الشد	30 %	-	IEC 60811
التغير في انفعال الشد عند الكسر	35 %	-	IEC 60811

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المرونة الباردة	-50 C°	-58.0 F°	ASTM D1043

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	1.5E+12 ohms·cm	-	BS 6622

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	160 °C	320.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	165 °C	329.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	170 °C	338.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	170 °C	338.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	170-175 °C	338.0 - 347.0 °F	-
درجة حرارة القالب (Die)	175-185 °C	347.0 - 365.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.