ETILGUM ME/15 P2Z

المصنع	Crosspolimeri S.p.A.	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ETILGUM ME/15 P2Z هو عبارة عن تكنوبوليمر مطاطي معدل يقدم العديد من الميزات الإيجابية للمطاط النقي والمواد البلاستيكية: خالٍ من الرصاص. يتميز ETILGUM ME/15 P2Z بمقاومة جيدة للتشوه والضغط ولديه خصائص مقاومة جيدة للإجهاد المرن والتآكل. أيضا مقاومة جيدة للوقود. إنهم يحافظون على مرونتهم ومرونتهم في نطاق كبير من درجات الحرارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للتعب	-	-
	مقاوم للوقود	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	محتوى رصاص منخفض (إلى معدوم)	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	66	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	20.0 MPa	2900.76 psi	ASTM D638
استطالة الشد	460 %	-	ASTM D638

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	140 C°	284.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	145 C°	293.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	150 C°	302.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	155 C°	311.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	165 C°	329.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	170 C°	338.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.