ETILGUM ME/45 2Z

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ETILGUM ME/45 2Z هو بوليمر تكنولوجي مطاطي معدل يقدم العديد من الميزات الإيجابية للمطاط النقي والمواد البلاستيكية: خالي من الرصاص. يتميز ETILGUM ME/45 2Z بمقاومة جيدة للتشوه والضغط وله خصائص مقاومة جيدة للإجهاد الناتج عن الانحناء والتآكل. أيضًا مقاومة جيدة للوقود. إنها تحافظ على مرونتها ومرونتها في نطاق كبير من درجات الحرارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للتعب مقاوم للوقود مقاومة جيدة للتآكل مرونة جيدة محتوى رصاص منخفض (إلى معدوم)	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.29 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	60	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	10.0 MPa	1450.38 psi	ASTM D638
استطالة الشد	260 %	-	ASTM D638

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	140 C°	284.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	145 C°	293.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	150 C°	302.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	155 C°	311.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	165 C°	329.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	170 C°	338.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.