GETILAN ATP/130 XP

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	XLPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GETILAN ATP/130 XP عبارة عن بولي إيثيلين قابل للتشابك. GETILAN ATP/130 XP عبارة عن بولي إيثيلين عالي الكثافة قابل للتشابك كيميائيًا لإنتاج خراطيم مرنة نسبيًا ومناسبة للميزات الصحية المائية الحرارية وأيضًا لتوصيل المياه. إنه بولي إيثيلين مطعم بشكل ملائم قادر على التفاعل في وجود الرطوبة والمحفز. نقترح عادةً نوع MAC/100 PSF الخاص بنا. التفاعل بين التطعيم والمحفز يجب خلط هذين النوعين من البولي إيثيلين، المخزنين بشكل منفصل، قبل البدء في البثق بالنسبة: GRAFTING/CATALYST 95/5 شهادة: DIN 16892

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	كثافة عالية قابل للتشابك	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات Pipe	- -	- -
تصنيفات الوكالة	DIN 16892	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.947 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	59	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	20.0 MPa	2900.76 psi	IEC 60811
انفعال الشد	370 %	-	IEC 60811

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	120 C°	248.0 F°	ASTM D1525
درجة حرارة الخدمة	C°	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اختبار الضغط		-	-
	نجاح	-	-
	نجاح	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	170 °C	338.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	180 °C	356.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	190 °C	374.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	205 °C	401.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	220 °C	428.0 °F	-
درجة حرارة القالب (Die)	225 °C	437.0 °F	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.