GETILAN ATP/130

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	XLPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GETILAN هي العلامة التجارية الخاصة بالبولي إيثيلين القابل للتشابك الخاص بنا. GETILAN ATP/ GRAFTING 130 عبارة عن بولي إيثيلين عالي الكثافة قابل للتشابك كيميائيًا لإنتاج خراطيم مرنة نسبيًا ومناسبة للميزات الصحية المائية الحرارية وأيضًا لتوصيل مياه الشرب. إنه بولي إيثيلين مطعم بشكل ملائم قادر على التفاعل في وجود الرطوبة والمحفز. نقترح عادةً نوع MAC/100 PSF الخاص بنا. التفاعل بين التطعيم والمحفز: يجب خلط هذين النوعين من البولي إيثيلين، المخزنين بشكل منفصل، قبل البدء في البثق بالنسبة: GRAFTING/CATALYST 95/5

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	كثافة عالية قابل للتشابك	- -	- -
الاستخدامات	Piping system	-	-
تصنيفات الوكالة	DIN 16892	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	Pipeline extrusion molding بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.948 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	60	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	24.0 MPa	3480.91 psi	IEC 60811
انفعال الشد	370 %	-	IEC 60811

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	123 C°	253.4 F°	ASTM D1525
درجة حرارة الخدمة	C°	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اختبار الضغط		- - -	- - -
	نجاح نجاح		

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	170 °C	338.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	175 °C	347.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	180 °C	356.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	190 °C	374.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	200 °C	392.0 °F	-
درجة حرارة القالب (Die)	220 °C	428.0 °F	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.