GETILAN GPE/134

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	XLPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GETILAN: هي العلامة التجارية لمركبات البولي أوليفين القابلة للربط التشابكي. GETILAN GPE/ 134: بولي إيثيلين عالي الكثافة قابل للربط التشابكي كيميائيًا للكابلات الهوائية المعزولة. إنه بولي إيثيلين مطعّم بسهولة قادر على التفاعل في وجود الرطوبة والمحفز. نقترح عادةً نوع المحفز الخاص بنا HSL MAC/203. التفاعل بين التطعيم والمحفز: يجب خلط هذين المركبين، المخزنين بشكل منفصل، قبل البدء في البثق بنسبة: تطعيم/محفز 96/4 معتمد: ISO 6722 الفئة FIAT 7.Z8220 ،D* T4*

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	كثافة عالية قابل للتشابك	- -	- -
الاستخدامات	عزل جهد منخفض غلاف الكابل تطبيقات الأسلاك والكابلات	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	ISO 6722 D	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	20.0 MPa	2900.76 psi	IEC 60811
انفعال الشد	450 %	-	IEC 60811

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	10 %	-	ISO 6722
التغير في انفعال الشد عند الكسر في الهواء	-20 %	-	ISO 6722

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التصلب الحراري		-	IEC 60811
	%	-	IEC 60811
	0.0 %	-	IEC 60811

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الرأس	210 °C	410.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	165 °C	329.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	180 °C	356.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	190 °C	374.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	205 °C	401.0 °F	-
درجة حرارة القالب (Die)	225 °C	437.0 °F	-

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	ohms·cm	-	BS 6622

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.