DuraSurf™ 2001

المصنع	Crown Plastics	**الفئة**	UHMWPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

منذ عام 1991، أصبح منتجنا القياسي هو المعيار الصناعي لمادة القاعدة المتلبدة. في ذلك الوقت، تم تصنيع كل لوح تزلج تقريبًا تم إنتاجه في أمريكا الشمالية باستخدام قاعدة متلبدة مطبوعة بالشاشة باستخدام DuraSurf™ 2001. بصفتنا الشركة الرائدة والقوة الدافعة وراء ظاهرة القاعدة الملونة، يتوفر DuraSurf™ 2001 حاليًا بأكثر من 130 لونًا من ألوان Pantone، مع إمكانية مطابقة ألوان Pantone الكاملة المتاحة بما في ذلك الألوان الفلورية والمعدنية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	طباعة الشاشة	-	-
المظهر	الألوان المتوفرة	-	-
طريقة المعالجة	تلبيد	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب		-	Internal Method
	% 7.0	-	-
	% 2.7	-	-
متوسط الوزن الجزيئي		-	-
	g/mol 6500000	-	-
	g/mol 4400000	-	ASTM D4020
التبلور	% 53	-	DSC

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة التآكل	0.588	-	-
معامل الشد	MPa 680	psi 98625.84	ASTM D638, ISO 527-2
صدمة إيزود المحززة	لا يوجد كسر	-	ASTM D256

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستجابة الحرارية		-	Internal Method
	%	-	-
	%	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	/2.0E-4 cm/cm C°	-	ASTM D696

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.