DuraSurf™ 4001 DuraJet

المصنع	Crown Plastics	**الفئة**	UHMWPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

كبديل لتركيبات الكربون العالية غير المتينة وعالية الثمن، يوفر DuraSurf™ 4001 DuraJet بديلاً أسود وأسرع لقاعدتنا السوداء القياسية، دون التخلي عن متانتها. يزيل الكربون عالي الجودة للغاية أيضًا "النزيف" إلى ألوان أخرى في القواعد المقطوعة بالقالب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متين	-	-
الاستخدامات	طباعة الشاشة	-	-
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	أجزاء مُشَكَّلة مسبقًا	-	-
طريقة المعالجة	تلبيد	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	g/cm³	-	ASTM D1505

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.0 min g/10	-	ASTM D1238
انكماش القالب		-	Internal Method
	% 8.1	-	-
	-0.20 %	-	-
متوسط الوزن الجزيئي		-	-
	8100000 g/mol	-	-
	5400000 g/mol	-	ASTM D4020
التبلور	44 %	-	DSC

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة التآكل	0.570	-	-
معامل الشد	680 MPa	98625.84 psi	ASTM D638, ISO 527-2
صدمة إيزود المحززة	لا يوجد كسر	-	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	2.0E-4 cm/cm/ C°	-	ASTM D696

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.