DuraSurf™ 4001

المصنع	Crown Plastics	**الفئة**	UHMWPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

إصدار ذو وزن جزيئي أعلى من منتجنا القياسي، DuraSurf™ 4001 يأخذ متانة هي بالفعل الأفضل في الصناعة إلى مستوى أكبر. مما لا شك فيه أن أصعب مادة على التل، DS4001 هو خيار الدراجين الأكثر تطرفاً! بصفتنا الشركة الرائدة والقوة الدافعة وراء ظاهرة القاعدة الملونة، يتوفر DuraSurf™ 4001 حاليًا بأكثر من 130 لونًا من ألوان Pantone، مع إمكانية مطابقة ألوان Pantone الكاملة المتاحة بما في ذلك الألوان الفلورية والمعدنية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متين وزن جزيئي عالي	- -	- -
الاستخدامات	طباعة الشاشة	-	-
المظهر	الألوان المتوفرة	-	-
طريقة المعالجة	تلبيد	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	g/cm³	-	ASTM D1505

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.0 min g/10	-	ASTM D1238
انكماش القالب		-	Internal Method
	8.1 %	-	-
	-0.20 %	-	-
متوسط الوزن الجزيئي		-	-
	8100000 g/mol	-	-
	5400000 g/mol	-	ASTM D4020
التبلور	53 %	-	DSC

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة التآكل	0.586-0.591	-	-
معامل الشد	680 MPa	98625.84 psi	ASTM D638, ISO 527-2
صدمة إيزود المحززة	لا يوجد كسر	-	ASTM D256

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستجابة الحرارية		-	Internal Method
	%	-	-
	%	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	2.0E-4 cm/cm/ C°	-	ASTM D696

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.