# DuraSurf™ Galleria

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Crown Plastics | **الفئة** | UHMWPE |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

تطورت قاعدة الجري المتلبدة DuraSurf™ Galleria إلى المنتج الأساسي المطبوع بالتسامي الرائد في العالم. لقد وفرت عملية التسامي الأنظف والأعمق والأكثر انبساطًا لدينا إمكانيات فنية غير محدودة لأكثر من 500000 لوح تزلج على الجليد في جميع أنحاء العالم.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | طباعة الشاشة | - | - |
| **طريقة المعالجة** | تلبيد | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 0.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **انكماش القالب** | | - | Internal Method |
| | % 6.4 | - | - |
| | % 3.1 | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **متوسط الوزن الجزيئي** | -<br>g/mol<br>g/mol 3250000 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>ASTM D4020 |
| **التبلور** | % 53 | - | DSC |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مقاومة التآكل** | 0.570 | - | - |
| **معامل الشد** | MPa 720 | psi 104427.36 | ASTM D638, ISO 527-2 |
| **صدمة إيزود المحززة** | لا يوجد كسر | - | ASTM D256 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستجابة الحرارية** | %<br>% | -<br>-<br>- | Internal Method<br>-<br>- |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)** | /2.0E-4 cm/cm C° | - | ASTM D696 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.