X-Pro SP 200 P 31608

المصنع	CTC Plastics, LLC	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تقوم CTC Plastics بتصنيع راتنجات معاد تدويرها بنسبة تصل إلى 99% مما يجعلها بديلاً أقل تكلفة للراتنجات البكر، مع الحفاظ على جودة وقدرة معالجة مماثلة. يمكن للعملاء شراء الراتنجات مباشرة لتلبية المواصفات أو طلب CTC Plastics لإنشاء راتنج مخصص من أحد مصنعينا. يتم تخصيص الراتنجات لدينا لكل دفعة حسب احتياجات المركب. يمكن للصيغ المختلفة أن تعزز القوة أو المتانة أو المرونة. مع مختبرنا المعتمد في الموقع، نحن قادرون على تخصيص المركب لتلبية احتياجاتك بالضبط. تقلل الراتنجات المعاد تدويرها من التكلفة، وتلبي المواصفات الخاصة بك بالضبط وتقلل الاعتماد على النفط الأجنبي بأكثر من 10 ملايين جالون سنويًا. الوصف: للأغراض العامة، متوسط التدفق، بوليمر مشترك من مادة البولي بروبيلين التطبيقات: مساكن عجلات السيارات، تطبيقات السيارات للأغراض العامة اللون: أسود للأغراض العامة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المحتوى المعاد تدويره	نعم	-	-
الميزات	بوليمر مشترك سيولة متوسطة عام	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيق في مجال السيارات عام	- -	- -
المظهر	أسود	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 17.2	psi 2494.65	ASTM D638, ISO 527-2
معامل الانحناء	MPa 758	psi 109938.8	ASTM D790, ISO 178
صدمة إيزود المحززة	J/m 170	ft·lb/in 3.18	ISO 180, ASTM D256

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C° 82.2	F° 179.96	-
وقت التجفيف	hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C°	-	-
درجة الحرارة الوسطى	C°	-	-
درجة الحرارة الأمامية	C°	-	-
درجة حرارة الفوهة	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°	-	-
درجة حرارة القالب	C°	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ضغط الحقن	MPa	-	-
حمولة المشبك	kN/cm²	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.