Nylene® NX4747

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon Copolymer
المادة المالئة	14% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نايلون كوبوليمر مثبت بالحرارة مع تقوية بنسبة 14٪ من الألياف الزجاجية. تم تطويره للحصول على نفاذية ضوء ممتازة جنبًا إلى جنب مع قوة وصلابة عالية ومقاومة لسوائل من نوع السيارات. مناسب للاستخدامات مثل خزانات السوائل الموجودة أسفل غطاء المحرك. يتم تحقيق أقصى قدر من الوضوح باستخدام درجات حرارة منخفضة للقالب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 14% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الميزات	صلابة عالية قوة عالية	- -	- -
الاستخدامات	تحت غطاء محرك السيارة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.23 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	124 MPa	17984.71 psi	ASTM D638
استطالة الشد	3.5 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	5310 MPa	770151.78 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	69 J/m	1.29 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	188 C°	370.4 F°	ASTM D648
ذروة درجة حرارة الانصهار	210 C°	410.0 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.