Nylene® 204 HS

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نسخة مُثَبَّتَة حراريًا، للأغراض العامة، راتنج قولبة سريع الدوران. توفر مُبَادِرات التبلور دورات قولبة سريعة من خلال الإعداد السريع للمادة المنصهرة. بالإضافة إلى الحماية من التحلل الحراري، تتمتع الأجزاء المقولبة من NYLENE 204 HS بثبات أبعاد أفضل عند توازن الرطوبة من الأجزاء المقولبة من النايلون التقليدي. مناسبة لقولبة المشابك والمثبتات، والجلب، والفواصل، وغيرها من تطبيقات الأغراض العامة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الميزات	دورة قولبة سريعة غرض عام ثبات أبعاد جيد مثبت حرارياً	- - - -	- - - -
الاستخدامات	جلبات مثبتات غرض عام	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.13 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.90 %	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	79.3 MPa	11501.51 psi	ASTM D638
استطالة الشد	60 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2760 MPa	400304.88 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	48 J/m	0.899 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	175 C°	347.0 F°	-
	65.6 C°	150.08 F°	-
ذروة درجة حرارة الانصهار	216 C°	420.8 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.