Nylene® 2403 HSSP BK

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بوليمر نايلون مشترك عالي اللزوجة مع تأثير مُحَسَّن ومرونة عالية. مُحَسَّن بقوة انصهار جيدة لسرعات خط عالية في المقاطع ذات الجدران الرقيقة. HSSP BK 2403 هي واحدة من مجموعة من الدرجات المصممة خصيصًا لصناعة الأنابيب الملتوية، ولكن يمكن استخدامها أيضًا في عمليات البثق الأخرى وبعض الأجزاء المقولبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك مرونة جيدة مقاومة جيدة للصدمات قوة انصهار جيدة لزوجة عالية	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	أنابيب	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.07 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	41.0 MPa	5946.56 psi	ASTM D638
استطالة الشد	130 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1100 MPa	159541.8 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	150 J/m	2.81 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	39.0 C°	102.2 F°	ASTM D648
ذروة درجة حرارة الانصهار	246 C°	474.8 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.