Nylene® 2409 HSSP BK

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

كوبوليمر نايلون عالي اللزوجة مع تأثير محسن ومرونة عالية. مُحسَّن بقوة ذوبان جيدة لسرعات خط عالية في أقسام الجدار الرقيق. HSSP BK 2409 هي واحدة من مجموعة من الدرجات المصممة خصيصًا لصناعة الأنابيب الملتوية، ولكن يمكن استخدامها أيضًا في عمليات البثق الأخرى وبعض الأجزاء المقولبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك مرونة جيدة مقاومة جيدة للصدمات قوة انصهار جيدة لزوجة عالية	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	أنابيب	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.07 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	45.0 MPa	6526.71 psi	ASTM D638
استطالة الشد	130 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1190 MPa	172595.22 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	140 J/m	2.62 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	144 C°	291.2 F°	ASTM D648
ذروة درجة حرارة الانصهار	218 C°	424.4 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.