Nylene® 2415 HSSP BK

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

كوبوليمر نايلون عالي اللزوجة مع مقاومة عالية للصدمات ومرونة فائقة. مُحسَّن بقوة ذوبان جيدة لسرعات خط عالية في أقسام الجدار الرقيق. HSSP BK 2415 هي واحدة من مجموعة من الدرجات المصممة خصيصًا للأنابيب الملتوية المستخدمة في صناعة السيارات والكهرباء، ولكن يمكن استخدامها أيضًا في عمليات البثق الأخرى وبعض الأجزاء المقولبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	قوة انصهار جيدة	-	-
	مقاومة عالية للصدمات	-	-
	لزوجة عالية	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
	أنابيب	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.08 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	41.0 MPa	5946.56 psi	ASTM D638
استطالة الشد	190 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	793 MPa	115015.13 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	400 J/m	7.49 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة الانصهار	215 C°	419.0 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.