Nylene® 321 HS

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج قولبة بالحقن من النايلون 6 المعدل للصدمات والمثبت بالحرارة. مقاومة للحرارة والمواد الكيميائية متأصلة نموذجية لراتنجات النايلون 6، مع صلابة أعلى للاستخدامات التي قد تحدث فيها بعض الصدمات أثناء الخدمة. مناسبة لتطبيقات مثل المشابك، والمثبتات، ومكونات تقييد السلامة، والاستخدامات التي تتطلب صلابة ومرونة أعلى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
	معدل مقاومة الصدمات	-	-
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	مثبت حرارياً	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	معدل لمقاومة الصدمات	-	-
	متانة فائقة الارتفاع	-	-
الاستخدامات	مثبتات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.11 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	1.2 %	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	55.2 MPa	8006.1 psi	ASTM D638
استطالة الشد	100 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1930 MPa	279923.34 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	190 J/m	3.56 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	53.9 C°	129.02 F°	ASTM D648
ذروة درجة حرارة الانصهار	216 C°	420.8 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.