Nylene® 402

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يوفر متانة ومرونة فائقتين. يُظهر خصائص تدفق ممتازة في إعدادات درجة الحرارة والضغط المناسبة لمجموعة واسعة من تطبيقات القولبة للأغراض العامة. يجب أن توفر ظروف المعالجة المثالية درجة حرارة انصهار تبلغ 450 درجة فهرنهايت - 470 درجة فهرنهايت عند الفوهة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام مرونة جيدة تدفق جيد متانة جيدة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	غرض عام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.13 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 51.7	psi 7498.46	ASTM D638
استطالة الشد	% 300	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 1030	psi 149389.14	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 130	ft·lb/in 2.43	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 160	F° 320.0	-
	C° 56.1	F° 132.98	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 232-243	F° 469.4 - 449.6	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.