Nylene® 406F

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تركيب الراتنج ليتوافق مع لائحة إدارة الغذاء والدواء 21CFR 177.1500 لتطبيقات ملامسة الأغذية، ومع معيار ANSI/NSF 14 للأغراض العامة، راتنج قولبة سريع الدوران. توفر بادئات التبلور دورات قولبة سريعة من خلال الإعداد السريع للمادة المنصهرة. تتمتع الأجزاء المقولبة من 406F بثبات أبعاد أفضل عند توازن الرطوبة من الأجزاء المقولبة من النايلون التقليدي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	دورة قولبة سريعة مقبول لملامسة الأغذية غرض عام ثبات أبعاد جيد	- - - -	- - - -
الاستخدامات	غرض عام	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1500 NSF 14	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.13 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	75.2 MPa	10906.86 psi	ASTM D638
استطالة الشد	25 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2760 MPa	400304.88 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	43 J/m	0.8054 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	182 C°	359.6 F°	-
	71.1 C°	159.98 F°	-
ذروة درجة حرارة الانصهار	216 C°	420.8 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.