Nylene® 494 BLK

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

للقولبة الدورانية، يتم تقديمها في شكل حبيبات صغيرة بالإضافة إلى مسحوق 20 شبكة. يتم تجفيف جميع أنواع النايلون المخصصة للقولبة الدورانية من Custom Resins إلى أقل من 0.15% من الرطوبة، مما يلغي الحاجة إلى التجفيف المسبق للمواد الخام. نوصي بشدة باستخدام الغازات الخاملة مثل النيتروجين في القالب لتقليل التحلل الحراري للنايلون.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets مسحوق	- -	- -
طريقة المعالجة	قولبة دورانية	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.12 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	1.4 %	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 79.3	psi 11501.51	ASTM D638
استطالة الشد	% 100	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 2550	psi 369846.9	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 48	ft·lb/in 0.899	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة الانصهار	C° 216	F° 420.8	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.