Nylene® 607

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج بثق عالي اللزوجة جدًا مع لزوجة نسبية ASTM تبلغ 800. قوة هيكلية ممتازة ومتانة وخواص فيزيائية. قوة انصهار جيدة وخواص سحب جيدة تعزز التحكم في الأبعاد لبثق الأنابيب والأنابيب والأفلام والألواح. يوصى به بشكل خاص لبثق الألواح السميكة وقضبان التخزين الكبيرة والملفات المعقدة الكبيرة. يجب أن تسمح ظروف المعالجة المثالية بدرجة حرارة انصهار تبلغ 550 - 575 درجة فهرنهايت عند القالب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متين	-	-
	قوة جيدة	-	-
	لزوجة فائقة الارتفاع	-	-
الاستخدامات	فيلم	-	-
	Piping	-	-
	ألواح مضغوطة	-	-
	مظاهر	-	-
	قضبان	-	-
	ورقة	-	-
	أنابيب	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق Pipe Extrusion	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.14 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	84.8 MPa	12299.22 psi	ASTM D638
استطالة الشد	210 %	-	ASTM D638
صدمة إيزود المحززة	48 J/m	0.899 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	186 C°	366.8 F°	-
	65.0 C°	149.0 F°	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	288-302 C°	550.4 - 575.6 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.