Nylene® 609

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة بثق عالية اللزوجة موصى بها لجميع أنواع البثق تقريبًا بما في ذلك البثق الجانبي، والأغشية، وطلاء البثق موصى به بشكل خاص للتغليف المرن حيث يتم استخدامه كغشاء أو طلاء للطبقة الخارجية في تركيبات الأغشية متعددة الطبقات تدفق ذوبان ممتاز وخصائص قوة ذوبان يجب أن تسمح ظروف المعالجة المثالية بدرجة حرارة ذوبان تبلغ 550 - 575 درجة فهرنهايت عند القالب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تدفق جيد قوة انصهار جيدة لزوجة عالية	- - -	- - -
الاستخدامات	فيلم التعبئة والتغليف مظاهر	- - -	- - -
طريقة المعالجة	بثق طلاء البثق بثق الأفلام بثق المظهر	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.14 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	70.3 MPa	10196.17 psi	ASTM D638
استطالة الشد	140 %	-	ASTM D638
صدمة إيزود المحززة	53 J/m	0.9927 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	161 C°	321.8 F°	-
	62.2 C°	143.96 F°	-
ذروة درجة حرارة الانصهار	216 C°	420.8 F°	ASTM D3418

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة القالب (Die)	288-302 C°	550.4 - 575.6 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.