Nylene® 615 C

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بوليمر نايلون 6 مصمم للاستخدام في طلاء البثق والأغشية المصبوبة والمنفوخة مقاومة ممتازة للشحوم، وصلابة، ومقاومة للتآكل. تتميز الأغشية المصنوعة من Nylene® 615 C بخصائص الحاجز ضد الأكسجين والرائحة النموذجية للنايلون 6. يفي بمتطلبات 21 CFR 177.1500 لملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
الاستخدامات	فيلم مصبوب تطبيقات الطلاء فيلم	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1500	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ فيلم مصبوب طلاء البثق	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.13 g/cm³	-	-
الكثافة الظاهرية	0.70 g/cm³	-	-
رقم اللزوجة	184 cm³/g	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	220 C°	428.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.