Nylene® 615

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة بثق نايلون-6 مناسبة لتطبيقات الطلاء والبثق المشترك للأغشية ثبات وقوة ذوبان ممتازة مقاومة فائقة للشحوم، وصلابة، ومقاومة للتآكل، ولا تمتص روائح الطعام يفي بمتطلبات لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 177,1500 لملامسة الأغذية المباشرة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية مقاومة جيدة للتآكل قوة انصهار جيدة متانة جيدة مقاوم للشحوم ثبات عالي للذوبان نقل رائحة منخفض	- - - - - - -	- - - - - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1500 تصنيف غير محدد NSF	- -	- -
طريقة المعالجة	البثق المشترك بثق	- -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	طلاء البثق بثق الأفلام	- -	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.12 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع	652 MPa	94564.78 psi	ASTM D882
قوة الشد		- 5482.44 psi 8644.26 psi	ASTM D882 - -
استطالة الشد	290 %	-	ASTM D882
قوة التمزق إلمندورف	21.6 kN/m	-	ASTM D1922

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة الانصهار	216 C°	420.8 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.