# Nylene® 615I

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Custom Resins Group | **الفئة** | Nylon 6 |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

درجة بثق راتنج نايلون 6 مناسب لتطبيقات البثق المشترك للأغشية والأغشية المنفوخة ثبات ذوبان ممتاز وقوة ذوبان جيدة مقاومة فائقة للشحوم، وصلابة، ومقاومة للتآكل، ولا تمتص روائح الطعام يفي بمتطلبات لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21CFR 177.1500 لملامسة الأغذية المباشرة

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقبول لملامسة الأغذية<br>مقاومة جيدة للتآكل<br>قوة انصهار جيدة<br>متانة جيدة<br>مقاوم للشحوم<br>ثبات عالي للذوبان<br>نقل رائحة منخفض | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **تصنيفات الوكالة** | FDA 21 CFR 177.1500<br>تصنيف غير محدد NSF | -<br>- | -<br>- |
| **طريقة المعالجة** | فيلم منفوخ<br>البثق المشترك | -<br>- | -<br>-<br>-<br>- |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| | بثق<br>بثق الأفلام | -<br>- | |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.12 g/cm³ | - | ASTM D792 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المعامل القاطع** | 652 MPa | 94564.78 psi | ASTM D882 |
| **قوة الشد** | | - | ASTM D882 |
| | 37.8 MPa | 5482.44 psi | - |
| | 59.6 MPa | 8644.26 psi | - |
| **استطالة الشد** | 290 % | - | ASTM D882 |
| **قوة التمزق إلمندورف** | 21.6 kN/m | - | ASTM D1922 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **ذروة درجة حرارة الانصهار** | 216 C° | 420.8 F° | ASTM D3418 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.