Nylene® 615SA

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

كوشير، راتنج نايلون 6 بدرجة البثق مناسب لتطبيقات البثق المشترك للأغشية والأغشية المنفوخة ثبات ممتاز للذوبان وقوة ذوبان جيدة مقاومة فائقة للشحوم، وصلابة، مقاومة للتآكل، ولا يمتص روائح الطعام يفي بمتطلبات لائحة إدارة الغذاء والدواء 21 CFR 177.1500 للملامسة المباشرة للأغذية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مقاوم للشحوم	-	-
	موافق للشريعة اليهودية	-	-
	نقل رائحة منخفض	-	
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1500	-	-
	تصنيف غير محدد NSF	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ	-	-
	البثق المشترك	-	-
	بثق	-	-
	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.12 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع	652 MPa	94564.78 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	37.8 MPa	5482.44 psi	-
	59.6 MPa	8644.26 psi	-
استطالة الشد	290 %	-	ASTM D882
قوة التمزق إلمندورف	21.6 kN/m	-	ASTM D1922

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة الانصهار	216 C°	420.8 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import &Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.