Nylene® 733

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نايلون معدل عالي التأثير مناسب لكل من القولبة والبثق تتمتع الأجزاء المقولبة من 733 بقوة تأثير ممتازة مباشرة بعد القولبة دون تكييف لاحق تشمل الميزات البارزة الصلابة العالية والقوة العالية يجب أن تكون درجات حرارة الأسطوانة في نطاق 500-550 درجة فهرنهايت.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E40081-231512	-	-
المواد المضافة	معدل مقاومة الصدمات	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات صلابة عالية قوة عالية معدل لمقاومة الصدمات	- - - -	- - - -
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.08 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	1.4 %	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	72.4 MPa	10500.75 psi	ASTM D638
استطالة الشد	200 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2070 MPa	300228.66 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	160 J/m 850 J/m	- 3.0 ft·lb/in 15.92 ft·lb/in	ASTM D256 - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	61.1 C°	141.98 F°	ASTM D648
ذروة درجة حرارة الانصهار	218 C°	424.4 F°	ASTM D3418

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	260-288 C°	500.0 - 550.4 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	260-288 C°	500.0 - 550.4 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	260-288 C°	500.0 - 550.4 F°	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	260-288 C°	500.0 - 550.4 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	260-288 C°	500.0 - 550.4 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	260-288 °C	500.0 - 550.4 °F	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	260-288 °C	500.0 - 550.4 °F	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	260-288 °C	500.0 - 550.4 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.