Nylene® 764B

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نايلون مثبت بالحرارة ومعدل عالي التأثير مناسب لكل من النفخ والبثق. بالإضافة إلى التثبيت الحراري لمنع التحلل الحراري، تتميز الأجزاء المقولبة من Nylene 764B بقوة تأثير ممتازة في درجة حرارة الغرفة ودرجة الحرارة الباردة مباشرة من القالب دون تكييف لاحق. تشمل الميزات البارزة القوة العالية وتأثير درجة الحرارة الباردة العالية. يجب أن تكون درجات حرارة الأسطوانة في نطاق 435 - 525 درجة فهرنهايت.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري معدل مقاومة الصدمات	- -	- -
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات مثبت حرارياً قوة عالية معدل لمقاومة الصدمات مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	تطبيقات قولبة النفخ	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	قولبة النفخ	-	-
	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.08 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	64.8 MPa	9398.46 psi	ASTM D638
استطالة الشد	520 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة الانصهار	219 C°	426.2 F°	ASTM D3418

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	224-274 C°	435.2 - 525.2 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	224-274 C°	435.2 - 525.2 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	224-274 C°	435.2 - 525.2 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	224-274 C°	435.2 - 525.2 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	224-274 C°	435.2 - 525.2 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.