Nylene® 826

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بوليمر أساسه النايلون 6 مناسب لكل من البثق المشترك للأغشية المنفوخة والمصبوبة نقطة انصهار أقل وأقل بلورية من النايلون 6 متانة ممتازة ومقاومة كيميائية وشفافية ونفاذية أكسجين منخفضة تُظهر الأفلام المصنوعة باستخدام Nylene 826 خصائص سحب عميق فائقة نظرًا لأن Nylene 826 يتم بلمرته باستخدام عملية مستمرة، فإنه يتمتع باتساق جيد من دفعة إلى أخرى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك مقاومة كيميائية جيدة متانة جيدة	- - -	- - -
الاستخدامات	فيلم مصبوب فيلم	- -	- -
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ فيلم مصبوب البثق المشترك	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.11 g/cm³	-	ASTM D792
اللزوجة النسبية	75	-	ASTM D789

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	335 MPa	48587.73 psi	ASTM D638
قوة الشد		-	ASTM D638
	25.0 MPa	3625.95 psi	-
	58.0 MPa	8412.2 psi	-
	55.0 MPa	7977.09 psi	-
استطالة الشد	340 %	-	ASTM D638
نفاذية الأكسجين	1.5 cm³·mm/m²/atm/24 hr	-	ASTM D3985

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة الانصهار	195 C°	383.0 F°	ASTM D789

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	227-260 C°	440.6 - 500.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	227-260 C°	440.6 - 500.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.