# Nylene® CX3395

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Custom Resins Group | **الفئة** | Nylon 6 |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

إصدار RV أعلى من 826 وهو عبارة عن بوليمر مشترك خاص من النايلون مناسب لكل من البثق المشترك للأغشية المنفوخة والمصبوبة يتميز بنقطة انصهار أقل وأقل بلورية من راتنجات النايلون 6 القياسية بالإضافة إلى المتانة الممتازة والمقاومة الكيميائية والشفافية ونفاذية الأكسجين المنخفضة، تُظهر الأفلام خصائص سحب عميق فائقة يتم تحقيق المعالجة الفعالة مع درجات حرارة البثق والقالب في نطاق 450 - 525 درجة فهرنهايت

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقاومة كيميائية جيدة<br>متانة جيدة<br>شفافية عالية | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | فيلم مصبوب<br>فيلم | -<br>- | -<br>- |
| **طريقة المعالجة** | فيلم منفوخ<br>فيلم مصبوب<br>البثق المشترك | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.11 g/cm³ | - | ASTM D792 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | | - | ASTM D882 |
| | 26.5 MPa | 3843.51 psi | - |
| | 59.6 MPa | 8644.26 psi | - |
| **استطالة الشد** | 370 % | - | ASTM D882 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **ذروة درجة حرارة الانصهار** | 196 C° | 384.8 F° | ASTM D3418 |

## معلومات المعالجة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة المصهور** | 232-274 C° | 449.6 - 525.2 F° | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.