Nylene® NX3055I

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة بثق مُنَوَّاة عالية اللزوجة، مناسبة للبثق المشترك للأغشية والأغشية المصبوبة والمنفوخة. ثبات وقوة ذوبان ممتازة، إعداد أسرع لزيادة سرعات الخط. مقاومة فائقة للشحوم، وصلابة، ومقاومة للتآكل، ولا تمتص روائح الطعام

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نواة	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	قوة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مقاوم للشحوم	-	-
	ثبات عالي للذوبان	-	-
	لزوجة عالية	-	-
	نقل رائحة منخفض	-	-
	مُتَكَوِّن	-	
الاستخدامات	فيلم مصبوب	-	-
	فيلم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA تصنيف غير محدد تصنيف غير محدد NSF	- -	- -
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ فيلم مصبوب البثق المشترك بثق	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.13 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع	652 MPa	94564.78 psi	ASTM D882
قوة الشد	59.6 MPa	8644.26 psi	ASTM D882
استطالة الشد	290 %	-	ASTM D882
قوة التمزق إلمندورف	21.6 kN/m	-	ASTM D1922

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة الانصهار	216 C°	420.8 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.