Nylene® NX3411

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج نايلون 6 بدرجة بثق مناسب لتطبيقات البثق المشترك للأغشية والأغشية المنفوخة. ثبات ذوبان ممتاز وقوة ذوبان جيدة. مقاومة فائقة للشحوم، وصلابة، ومقاومة للتآكل، ولا تمتص روائح الطعام. يفي بمتطلبات لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 177.1500 للتلامس المباشر مع الأغذية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نواة	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية مقاومة جيدة للتآكل قوة انصهار جيدة مقاوم للشحوم ثبات عالي للذوبان متانة فائقة الارتفاع	- - - - - -	- - - - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1500	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ البثق المشترك	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.12 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع	652 MPa	94564.78 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	37.8 MPa	5482.44 psi	-
	59.6 MPa	8644.26 psi	-
استطالة الشد	290 %	-	ASTM D882
قوة التمزق إلمندورف	21.6 kN/m	-	ASTM D789

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.