Nylene® NX4004A HS BLACK

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Nylene NX4004A HS BLACK عبارة عن نايلون مثبت بالحرارة وذو درجة اقتصادية لتطبيقات القولبة للأغراض العامة. بالإضافة إلى الحماية من التحلل الحراري، يتمتع NX4004A HS BLACK بخصائص تدفق جيدة في درجات حرارة المعالجة النموذجية للنايلون 6. يجب أن توفر ظروف المعالجة المثالية درجة حرارة ذوبان تبلغ 450 - 470 درجة فهرنهايت عند الفوهة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الميزات	غرض عام تدفق جيد مثبت حرارياً	- - -	- - -
الاستخدامات	غرض عام	-	-
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.12 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	80.7 MPa	11704.57 psi	ASTM D638
استطالة الشد	20 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	3450 MPa	500381.1 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	48 J/m	0.899 ft·lb/in	ASTM D256

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الفوهة	232-243 C°	449.6 - 469.4 F°	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.