Nylene® NX4555

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة بثق مُنَوَّاة مناسبة للأغشية المصبوبة والمنفوخة. ثبات ذوبان ممتاز وقوة ذوبان جيدة، بالإضافة إلى إعداد أسرع لزيادة سرعات الخط. مقاومة فائقة للشحوم، وصلابة، ومقاومة للتآكل، ولا تمتص روائح الطعام

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نواة	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	قوة انصهار جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مقاوم للشحوم	-	-
	ثبات عالي للذوبان	-	-
	نقل رائحة منخفض	-	-
	مُتَكَوِّن	-	
الاستخدامات	فيلم مصبوب	-	-
	فيلم	-	-

تصنيفات الوكالة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	FDA تصنيف غير محدد تصنيف غير محدد NSF	- -	- -
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ فيلم مصبوب بثق	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.13 g/cm³	-	ASTM D792
اللزوجة	130	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة التمزق إلمندورف	21.6 kN/m	-	ASTM D1922
المعامل القاطع	652 MPa	94564.78 psi	ASTM D882
قوة الشد		- 5496.94 psi 8702.28 psi	ASTM D882 - -
	37.9 MPa 60.0 MPa		
استطالة الشد	290 %	-	ASTM D882

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة الانصهار	216 C°	420.8 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.