Nylene® NX4702

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Nylene NX4702 عبارة عن راتنج نايلون 6 بدرجة بثق ومضاد للكهرباء الساكنة ومناسب لتطبيقات الأغشية المنفوخة أو المصبوبة. يتميز بتدفق ذوبان ممتاز وخصائص قوة الذوبان ووضوح بصري. يتمتع Nylene NX4702 بمقاومة فائقة للشحوم، وصلابة، ومقاومة للتآكل، ولا يمتص روائح الطعام. يجب أن توفر ظروف المعالجة المثالية درجة حرارة ذوبان تبلغ 525 - 540 درجة فهرنهايت عند القالب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة مقاومة جيدة للتآكل مقاومة كيميائية جيدة قوة انصهار جيدة متانة جيدة شفافية عالية تدفق عالي	- - - - - - -	- - - - - - -
الأشكال	Pellets	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	فيلم منفوخ	-	-
	فيلم مصبوب	-	-
	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.12 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع	652 MPa	94564.78 psi	ASTM D882
قوة الشد	59.6 MPa	8644.26 psi	ASTM D882
استطالة الشد	290 %	-	ASTM D882

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة القالب (Die)	274-282 C°	525.2 - 539.6 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.