Nylene® 9110 G43

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 610
المادة المالئة	43% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

43٪ من الألياف الزجاجية المقواة بالنايلون 6/10 درجة قولبة بالحقن يتميز بالقوة والصلابة العالية للنايلون المقوى، مع تقليل امتصاص الرطوبة المرتبط بالنايلون 6/10 مناسب لهياكل المضخات، وهياكل المدخل، والتركيبات، والاستخدامات الأخرى حيث قد يكون امتصاص الرطوبة مصدر قلق

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 43% حشو بالوزن	-	-
الميزات	صلابة عالية قوة عالية امتصاص رطوبة منخفض	- - -	- - -
الاستخدامات	تجهيزات أغلفة أجزاء المضخة	- - -	- - -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.42 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	165 MPa	23931.27 psi	ASTM D638
استطالة الشد	20 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	10300 MPa	1493891.4 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	160 J/m	3.0 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	203 C°	397.4 F°	ASTM D648
ذروة درجة حرارة الانصهار	221 C°	429.8 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.