Nylene® 9110

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 610
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نايلون 6/10 غير مقوى للأغراض العامة درجة قولبة بالحقن يتميز بمقاومة الحرارة والمواد الكيميائية المتأصلة في النايلون، مع تقليل امتصاص الرطوبة المرتبط بالنايلون 6/10 مناسب للمشابك، والجلب، والهياكل، والاستخدامات الأخرى حيث قد يكون امتصاص الرطوبة مصدر قلق

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام مقاومة كيميائية جيدة مقاومة عالية للحرارة امتصاص رطوبة منخفض	- - - -	- - - -
الاستخدامات	جلبات غرض عام أغلفة	- - -	- - -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.08 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	62.1 MPa	9006.86 psi	ASTM D638
استطالة الشد	70 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2030 MPa	294427.14 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	48 J/m	0.899 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	174 C°	345.2 F°	-
	62.2 C°	143.96 F°	-
ذروة درجة حرارة الانصهار	214 C°	417.2 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.