Nylene® 134 HSL

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 66
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج قولبة نايلون 6/6 مُنَوَّى ومُثَبَّت حراريًا وغير مُدَعَّم. يتميز بمقاومة عالية للحرارة والمواد الكيميائية التي تميز مواد نايلون 6/6، جنبًا إلى جنب مع التنوي لإعداد أسرع للأجزاء. مناسب لمجموعة متنوعة من التطبيقات، مثل المشابك، والمثبتات، والروافع، والجلب، والاستخدامات الأخرى التي تتطلب مقاومة للحرارة والمواد الكيميائية والتآكل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري عامل نواة	- -	- -
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة مقاومة جيدة للتآكل مثبت حرارياً مُتَكَوِّن	- - - -	- - - -
الاستخدامات	جلبات مثبتات	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.14 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	1.3 %	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	89.6 MPa	12995.4 psi	ASTM D638
استطالة الشد	30 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	3250 MPa	471373.5 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	43 J/m	0.8054 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	235 C°	455.0 F°	-
	85.0 C°	185.0 F°	-
ذروة درجة حرارة الانصهار	254 C°	489.2 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.