Nylene® 6111 HS

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 66
المادة المالئة	40% معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

40% معزز بالمعادن، ومعدل لتحسين مقاومة الصدمات، ونايلون 6/6 مثبت بالحرارة مصمم لقولبة الحقن لتحقيق أقصى قدر من الثبات الأبعاد وخصائص الصلابة العالية، مع قوة وصلابة أعلى قليلاً من 6440. 6111 مناسب لتطبيقات مثل المساكن، والأغلفة، والدعامات، وأغطية المحرك

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	معدني، 40% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	مثبت حراري معدل مقاومة الصدمات	- -	- -
الميزات	ثبات أبعاد جيد مثبت حرارياً صلابة عالية معدل لمقاومة الصدمات	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أغلفة	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.50 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	1.0 %	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	74.5 MPa	10805.33 psi	ASTM D638
استطالة الشد	7.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	4830 MPa	700533.54 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	53 J/m	0.9927 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	124 C°	255.2 F°	ASTM D648
ذروة درجة حرارة الانصهار	235 C°	455.0 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.