Nylene® 9633

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 66/6
المادة المالئة	33% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

33٪ من الألياف الزجاجية المقواة PA 6,6/6 درجة قولبة بالحقن قوة وصلابة عالية من النايلون المقوى، بلورية أقل مرتبطة بالنايلون 6,6/6 مناسب للمقابض والروافع، والهياكل، والأقواس، والاستخدامات المماثلة الأخرى. يشير NC-101 إلى اللون الطبيعي UV للحماية من الأشعة فوق البنفسجية و UW لمقاومة العوامل الجوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 33% حشو بالوزن	-	-
الميزات	صلابة عالية قوة عالية	- -	- -
الاستخدامات	مقابض أغلفة	- -	- -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.39 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.20 %	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	186 MPa	26977.07 psi	ASTM D638
استطالة الشد	3.4 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	8960 MPa	1299540.48 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	530 J/m 130 J/m	- 9.93 ft·lb/in 2.43 ft·lb/in	ASTM D256 - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	245 C° 207 C°	- 473.0 F° 404.6 F°	ASTM D648 - -
ذروة درجة حرارة الانصهار	255 C°	491.0 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.