Vexel PBT B50GF15

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	PBT
المادة المالئة	15% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

PBT راتنج بوليستر عالي التدفق مقوى بنسبة 15% من الألياف الزجاجية يتميز بمقاومة كيميائية وحرارية عالية لـ PBT مع قوة وصلابة محسنة مناسب للأذرع والموصلات الكهربائية والإسكانات والأجزاء الأخرى التي لها أطوال تدفق طويلة أو أقسام جدارية رقيقة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 15% حشو بالوزن	-	-
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة صلابة جيدة قوة جيدة تدفق عالي مقاومة عالية للحرارة	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	موصلات أغلفة أجزاء ذات جدران رقيقة	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.41 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.50-0.70 %	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	89.6 MPa	12995.4 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	4480 MPa	649770.24 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	37 J/m	0.693 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	204 C°	399.2 F°	-
	182 C°	359.6 F°	-
ذروة درجة حرارة الانصهار	227 C°	440.6 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.