Naxel PC1210

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	PC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي كربونات للأغراض العامة غير معزز يحتفظ بمقاومة الصدمات العالية والمقاومة للحرارة لبولي كربونات عذراء مع تحسين نسبة التكلفة/الأداء مناسبة لتطبيقات مثل المساكن والحاويات والأقواس والموصلات والاستخدامات النموذجية الأخرى من نوع البولي كربونات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام مقاومة عالية للحرارة مقاومة عالية للصدمات	- - -	- - -
الاستخدامات	موصلات غرض عام أغلفة	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.20 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	0.60 %	-	ASTM D955
اللزوجة	6 معدل التدفق	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	62.1 MPa	9006.86 psi	ASTM D638
استطالة الشد	130 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2340 MPa	339388.92 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	690 J/m	12.92 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	129 C°	264.2 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.