Naxel PC530-112

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	PC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج قولبة البولي كربونات للأغراض العامة والمثبت بالأشعة فوق البنفسجية يتميز بمقاومة الصدمات العالية ومقاومة الحرارة النموذجية للبولي كربونات، مع إضافة مجموعة مثبتات للأشعة فوق البنفسجية لتحسين مقاومة العوامل الجوية مناسبة للهياكل والمبيتات وألواح الزينة والمواد الاستهلاكية التي قد تتعرض لزيادة التعرض للضوء

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الميزات	غرض عام مقاومة جيدة للعوامل الجوية مقاومة عالية للحرارة مقاومة عالية للصدمات	- - - -	- - - -
الاستخدامات	غرض عام أغلفة	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.60 %	-	ASTM D955
اللزوجة	17 معدل التدفق	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	58.2 MPa	8441.21 psi	ASTM D638
استطالة الشد	65 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2330 MPa	337938.54 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	720 J/m	13.49 ft·lb/in	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.