Duratel MF27

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Acetal (POM) Copolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Duratel MF27 هو كوبوليمر أسيتال عالي التدفق غير مدعم. يتمتع Duratel MF27 بمقاومة الزحف العالية ومقاومة التآكل والمقاومة الكيميائية المتميزة المتأصلة في راتنجات الأسيتال. MF27 مناسب لتطبيقات مثل المشابك والمثبتات والتروس والبطانات والمحامل والاستخدامات الأخرى التي تتطلب مقاومة طويلة الأجل للزحف والتآكل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للزحف	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	تدفق عالي	-	-
الاستخدامات	محامل	-	-
	جلبات	-	-
	إغلاقات	-	-
	مثبتات	-	-
	تروس	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.41 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	1.8-2.2 %	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	64.8 MPa	9398.46 psi	ASTM D638
استطالة الشد	8.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2600 MPa	377098.8 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	38 J/m	0.7117 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	120 C°	248.0 F°	ASTM D648
ذروة درجة حرارة الانصهار	166 C°	330.8 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.