Duratel MF9-PT20

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Acetal (POM) Copolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Duratel MF9 هو كوبوليمر أسيتال للأغراض العامة غير مدعم. يتمتع Duratel MF9 بمقاومة الزحف العالية ومقاومة التآكل والمقاومة الكيميائية المتميزة المتأصلة في راتنجات الأسيتال. MF9 مناسب لتطبيقات مثل المشابك والمثبتات والتروس والبطانات والمحامل والاستخدامات الأخرى التي تتطلب مقاومة طويلة الأجل للزحف والتآكل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للزحف	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
الاستخدامات	محامل	-	-
	جلبات	-	-
	إغلاقات	-	-
	مثبتات	-	-
	تروس	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.41 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	1.8-2.2 %	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	62.0 MPa	8992.36 psi	ASTM D638
استطالة الشد	13 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1710 MPa	248014.98 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	57 J/m	1.07 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	115 C°	239.0 F°	ASTM D648
ذروة درجة حرارة الانصهار	166 C°	330.8 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.