Duratel MF9 UV BK

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Acetal (POM) Copolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Duratel MF9 UV BK هو كوبوليمر أسيتال. يتمتع Duratel MF9 UV BK بمقاومة الزحف العالية ومقاومة التآكل والمقاومة الكيميائية المتميزة المتأصلة في راتنجات الأسيتال، مع إضافة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية لتحسين المظهر والعمر الافتراضي في الظروف المعرضة. Duratel MF9 UV BK مناسب لتطبيقات مثل المشابك والمثبتات والاستخدامات الأخرى التي تتطلب مقاومة طويلة الأجل للزحف والتآكل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الميزات	بوليمر مشترك مقاومة كيميائية جيدة مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مقاومة جيدة للتآكل	- - - -	- - - -
الاستخدامات	إغلاقات مثبتات	- -	- -
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.41 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	1.8-2.2 %	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	60.0 MPa	8702.28 psi	ASTM D638
استطالة الشد	8.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2480 MPa	359694.24 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	57 J/m	1.07 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	115 C°	239.0 F°	ASTM D648
ذروة درجة حرارة الانصهار	166 C°	330.8 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.