Norpex® PPE AX200 HI Flow

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	PPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة قولبة بالحقن معدلة التأثير من راتنج PPE. مصمم خصيصًا لمقاومة الصدمات العالية والتدفق العالي للأجزاء الكبيرة. يحافظ على DTUL الاسمي البالغ 200 درجة فهرنهايت للاستخدام الحراري المتوسط. تم تطويره خصيصًا لتطبيقات مثل مواد التعبئة والتغليف وصواني مناولة المواد وأجهزة لوحة العدادات الداخلية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معدل مقاومة الصدمات	-	-
الميزات	تدفق عالي مقاومة عالية للصدمات معدل لمقاومة الصدمات	- - -	- - -
الاستخدامات	لوحة عدادات السيارة	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.04 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.2 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	0.50-0.70 %	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2050 MPa	297327.9 psi	ASTM D638
قوة الشد	43.4 MPa	6294.65 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	2110 MPa	306030.18 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	290 J/m	5.43 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	101 C°	213.8 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.