Cyclics® C11

المصنع	Cyclics Corporation	**الفئة**	PBT
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تقدم Cyclics خطًا جديدًا من منتجات الأدوات البلاستيكية الحرارية المصممة المصنوعة من منتجنا الرئيسي، راتنج CBT ®. تحمل Cyclics مجموعة من المنتجات المصبوبة لتلبية احتياجاتك، ويمكننا تخصيص مادتنا البوليمرية لتغطية العديد من التطبيقات وتسليط الضوء على المزايا مثل درجة حرارة الخدمة العالية، ومقاومة التآكل، وقابلية التشغيل الآلي، وجودة السطح، ومعامل التمدد الحراري المنخفض (CTE). الميزات: درجة حرارة خدمة عالية قابلية تشغيل آلي ممتازة لا يوجد تكوين للغبار أو الرائحة إجهاد متبقي قليل أو معدوم مقاومة كيميائية عالية الجودة قابلة لإعادة التدوير التطبيقات: لوحات المطابقة أنماط المسبك النمذجة تصنيع القوالب النماذج الأولية التشكيل الفراغي طحن الاختبار صناديق اللب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مخلفات منخفضة	-	-
	مواد قابلة لإعادة التدوير	-	-
	قابل للتشغيل الآلي	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	الرائحة منخفضة إلى معدومة	-	-
	مظهر ممتاز	-	
الاستخدامات	صنع القوالب	-	-
	تشكيل	-	-
	مادة التشكيل	-	-
	قالب	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أصفر مائل للبني	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.28 g/cm³	-	ASTM C128

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	810 MPa	117480.78 psi	ASTM D638
قوة الضغط	46.0 MPa	6671.75 psi	ASTM D695

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	114 C°	237.2 F°	ASTM D648
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	1.5E-4 cm/cm/ C°	-	ASTM E831

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.